

SLATE FIX

Vernice fissativa trasparente per graniglia ceramizzata e ardesiata



Descrizione

Vernice fissativa trasparente all'acqua. Di colore bianco lattiginoso, diviene trasparente ad essiccazione completata.

Settore di applicazione

SLATE FIX è una particolare vernice atta a proteggere e fissare graniglia ceramizzata e ardesia sulla membrana bitume polimero risaltando nel contempo la colorazione della graniglia per l'effetto bagnato che il fissativo riesce a conferire.

Composizione chimica

Dispersione acquosa a base di copolimeri acrilici, additivi vari.

Uso del prodotto

Il prodotto teme il gelo: non esporre le confezioni a temperatura inferiore a +5°C; è indispensabile applicare il prodotto con temperatura ambiente superiore a +10°C e comunque quando non siano previsti pioggia o gelo prima o subito dopo la completa essiccazione del film.

Assicurarsi che le superfici da trattare siano asciutte, prive di polvere e sporco superficiale.

L'applicazione va fatta a pennello, rullo, spazzolone o a spruzzo.

SLATE FIX può essere applicato a mano unica con una diluizione del 10% in caso di applicazione su membrane ardesiate nuove. Per l'utilizzo su membrane "vecchie" che si presentano polverose e con problemi di distacco dell'ardesia, è consigliata l'applicazione di due mani per ottenere una migliore penetrazione al supporto e un'ottima coesione della graniglia; la prima mano va diluita al 15-20%, la seconda, applicata dopo l'asciugatura della prima, o tal quale o con una diluizione del 5-10%.

Per migliorare l'aspetto estetico della membrana ardesiata (effetto bagnato) e ravvivarne i colori, il materiale può essere applicato in un'unica mano diluito con acqua al 20 al 50% a secondo dell'effetto superficiale che si vorrà conferire. Il consumo è di 100/200 grammi di prodotto diluito o tal quale, a seconda dell'impiego, per metro quadrato.

Conservazione

Conservare il prodotto in contenitori originali, sigillati ed a temperature comprese tra +5°C e +35°C, al riparo dal sole e dal gelo.

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche	Norma	Valore
Aspetto		Liquido opalescente
Colore		Trasparente
Stabilità nei vasi originali chiusi		12 mesi
Peso specifico a 20°C	EN ISO 2811-1	1,00 - 1,05 kg/l
Residuo secco a 130 °C	EN ISO 3251	10% - 15%
Viscosità Din 4 a 25°C	EN ISO 2431	15" - 20"
Tempo di essiccazione a 20°C		1 h
Punto di infiammabilità		Non infiammabile

Imballi

Confezione	Confezioni per pallet
15 kg	42

L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.